



Datenblatt

1K-Hybrid-Polymer transp.300g - 0,3 KG / 1 ST

Kartusche PROMAT CHEMICALS

Artikelnummer: 4000353973



Beschreibung:

1K-Hybrid-Polymer transp.300g Kartusche PROMAT CHEMICALS · MS Polymer · bleibt elastisch · mit hoher Festigkeit und kann somit dynamische Belastungen wie z. B. Stöße und Vibrationen ausgleichen · Viskosität: pastös · Hautbildung nach 10 Minuten · Durchhärtengeschwindigkeit: grau/weiß/schwarz: 3 mm in 24 Std,

transparent: 2 mm in 24 Std. · temperaturbeständig von -40 bis +100°C · transparent: Härte Shore A 45 ·
beständig gegen Witterung, UV-Strahlung, Wasser, Chlor usw. · kann in den meisten Fällen ohne Primer
verarbeitet werden · überlackierbar und überstreichbar, nass auf nass anwendbar, frei von Isocyanat und
Silikon · zur Anwendung in Maschinen- und Getriebebau, Motoren- und Elektroindustrie, Bergbau,
Schiffahrtsindustrie, Automobilbereich, Lebensmittelindustrie, chemische- und petrochemische Industrie, Gas-,
Wasser- und Elektrizitätswerken · für Blechverklebungen, Gummi-, Holz- und Kunststoffverklebungen,
Versiegelung, Nahtabdichtung, Reparatur-Bereiche usw. · Weitere technische Eigenschaften
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C · Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/24 Std. · Chemische Basis: MS
Polymer · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C

Produktmerkmale:

Gebinde
Inhalt
Farbe

Kartusche
300 g
transparent

